

MAITRE D'OUVRAGE: MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT , DE L'HABITAT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE			PROCES VERBAL D'ESSAIS DE COMPRESSION SIMPLE SUR EPROUVETTES DE BETON				REPUBLIQUE TUNISIENNE	
			PROJET :Pretection du port de pêche de Bekalta				Direction Générale des Services Aériens et Maritimes	
PROJET : Protection du port de Bekalta						NATURE ET DOSAGE DU BETON :Q400		
ACCROPODES 1,5 m3						NOMBRE D'EPROUVETTES : 03		
Eprouvette N°	Date		Age Jours	Poids de L'éprouvette (KG)	Charge En KN	Contrainte De Rupture (MPA)	Contrainte Moyenne (MPA)	DENSITES
	Coulage	Ecrasement						
1	05/01/2008	12/01/2008	07j	15075	454,6	22,62	21,89	2,34
2				15015	444,5	22,11		
3				14970	420,6	20,93		
4		02/02/2008	28j	15170	533,9	26,56	27,12	2,35
5				15125	577,6	28,74		
6				15070	523,9	26,06		
7	07/01/2008	14/01/2008	07j	15420	453,8	22,58	22,45	2,40
8				15675	456,8	22,73		
9				15115	443,4	22,06		
10		04/02/2008	28j	15460	601,5	29,93	29,89	2,41
11				15500	609,1	30,30		
12				15490	591,6	29,43		
13	08/01/2008	15/01/2008	07j	15055	455,8	22,68	22,76	2,36
14				15040	419,9	20,89		
15				15410	496,6	24,71		
16		05/01/2008	28j	15140	587,5	29,23	27,96	2,37
17				15170	536,5	26,69		
18				15410	491,4	24,45		
19	10/01/2008	17/01/2008	07j	15400	419,6	20,88	20,56	2,40
20				15415	407,6	20,28		
21				15400	412,6	20,53		
22		07/02/2008	28j	15450	399,6	19,88	24,77	2,41
23				15425	509,8	25,36		
24				15540	486,1	24,18		
25	14/01/2008	22/01/2008	08j	15480	673,7	33,52	32,44	2,40
26				15390	645,7	32,12		
27				15425	636,7	31,68		
28		12/02/2008	31j	15515	831,3	41,36	39,97	2,40
29				15365	775,4	38,58		
30				15435	629,9	31,34		
31	17/01/2008	26/01/2008	09j	15540	531	26,42	26,85	2,41
32				15480	586	29,15		
33				15525	502,1	24,98		
34		14/02/2008	28j	15395	615,5	30,62	32,58	2,40
35				15425	691,6	34,41		
36				15470	657,6	32,72		

MAITRE D'OUVRAGE: MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT , DE L'HABITAT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE			PROCES VERBAL D'ESSAIS DE COMPRESSION SIMPLE SUR EPROUVETTES DE BETON				REPUBLIQUE TUNISIENNE		
			PROJET :Protection du port de pêche de Bekalta				Direction Générale des Services Aériens et Maritimes		
PROJET : Protection du port de Bekalta						NATURE ET DOSAGE DU BETON :Q400			
ACCROPODES 1,5 m3						NOMBRE D'EPROUVETTES : 03			
37	22/01/2008	29/01/2008	07j	15480	363,1	18,06	18,33	2,41	
38				15500	382,9	19,05			
39				15420	359,4	17,88			
40	22/01/2008	19/02/2008	28j	15520	758,8	37,75	37,87	2,41	
41				15410	763,5	37,99			
42				15500	600,7	29,89			
43	25/01/2008	02/02/2008	08j	15550	588	29,25	31,18	2,42	
44				15580	627,7	31,23			
45				15510	664,7	33,07			
46	26/01/2008	02/02/2008	07j	15430	380	18,91	22,31	2,40	
47				15380	452,3	22,50			
48				15515	444,5	22,11			
49	29/01/2008	05/02/2008	07j	15425	393,5	19,58	19,20	2,40	
50				15490	391,4	19,47			
51				15450	380,6	18,94			

